S17 Poliuretano

E-100

NATURALEZA

Recubrimiento flexible a base de poliuretano alifático bicomponente de alto espesor.

DATOS TÉCNICOS

Acabado:	Satinado
Densidad:	1,30-1,40 grs/cm^3
Tª mínima aplicación:	5 ºC
Contenido en Sólidos:	100%
Colores:	Carta Ral
Rendimiento teórico:	0,35 - 0,60 Kg/m^2
Tiempo de curado 20ªC:	Al tacto 6 - 10 horas
	Tráfico de personas 24 horas
	Curado total 7 días
Alargamiento a rotura:	60%
Tiempo máximo repintado:	48h

CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento impermeable elástico.
- Elevada capacidad de recubrimiento de fisuras.
- Fácil aplicación.
- Excelentes propiedades mecánicas y elevada resistencia a la abrasión.
- Elevada resistencia química y excelente resistencia a los rayos UV.
- Excelente adherencia a soportes de hormigón y morteros cementosos.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

S17 Poliuretano

E-100

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Cubiertas transitadas por tráfico ligero y pesado.
- Almacenes, industrias, talleres, naves industriales, garajes...
- Cualquier tipo de suelos de hormigón tanto en interior como en exterior.

MODO DE EMPLEO

- El sustrato de hormigón o mortero debe ser resistente, limpio y exento de material deleznable así como grasas aceites o cualquier otro material contaminante y exento de humedad.
- La textura superficial debe ser rugosa y con poro abierto, para ello se recomienda un tratado previo mediante lijado, fresado o granallado.
- Todas las juntas o fisuras que puedan tener movimiento se trataran previamente. Es preciso aplicar una capa de imprimación epoxi para el sellado de la superficie.
- El sistema ligante se suministra en proporción adecuada de mezcla, la cual deberá hacerse de forma homogénea y completa evitando que queden restos de producto en las paredes y fondo de los envases.
- No es recomendable en ningún caso realizar mezclas parciales.
- Mezclar los dos componentes homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo durante 3 min. como mínimo, a bajas revoluciones para no introducir aire en el producto y dejar reposar la mezcla unos 15 minutos antes de aplicar sobre la superficie.
- Se aplicará con rodillo una capa abundante permitiendo que se impregne todo el suelo. Dejar secar durante 24 horas como mínimo pero no más de 48 horas.

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

- Se puede aplicar de igual forma una segunda capa bien extendida, dejando secar como mínimo 48 horas.

SEGURIDAD E HIGIENE

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un buen sistema de extracción.

Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación.

Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto.

PRESENTACIÓN

Juegos de 14 kilos

Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04

Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.